


LAMINESSE Klassik

DIE TÜRKERNPLATTE MIT KLIMAZERTIFIKAT FÜR INNENTÜREN OHNE ALU-DAMPFSPERRE.

AB 44 MM MIT PRÜFZEUGNIS.




NEU: Geprüft bis 1.350 x 2.500 mm!



Klimaklasse



Stoßfest



Exklusiver
Einzelstäb-
chenverbund




Stabilität
und Stehver-
mögen



Moralt LAMINESSE
Klassik MDF

Moralt LAMINESSE
Klassik Stabil MDF

Moralt LAMINESSE
Klassik MDF



Moralt LAMINESSE Klassik – die Türkernplatte mit Klimazertifikat.

Für die hochwertigsten Innentüren kommen im Tischler- und Schreinerhandwerk seit jeher Moralt Stäbchenplatten zum Einsatz. Optimal ist neben der guten Verarbeitbarkeit die ruhige Oberfläche durch die von uns entwickelte Stäbchenmittellage mit stehenden Jahresringen. Einzigartig ist der Einzelstäbchenverbund, der Ihnen durch die optimale Verzahnung der circa 4 mm breiten Stäbchen höchste Festigkeitswerte und ein sehr gutes Stehvermögen bietet.

NEU: Moralt bietet Ihnen als Türenbauer immer einen Zusatznutzen. Im Rahmen unseres umfangreichen Prüfprogrammes zu LAMINESSE haben wir die Platte weiterentwickelt zur Türkernplatte für Klimatüren mit c3 Klassifizierung nach EN 1530:2000-6 und einem gültigen Prüfzeugnis für Türen ab 44 mm Türblattstärke. Die LAMINESSE Klassik eignet sich ideal als Wohnungsabschlußtür bzw. zur Abtrennung von Räumen unterschiedlicher Klimaten. Oder ganz einfach für eine gute, handwerklich gefertigte Innentür.

Nutzen Sie unsere Prüfergebnisse für Ihre Türenkompetenz und bauen Sie Klimatüren in Handwerksqualität – ganz ohne Alu.

Beste Chancen für Ihr Türegeschäft

Ob Brand-, Rauch-, Schall- oder Klimaschutz – Moralt bietet Ihnen die besten Voraussetzungen und Chancen für Ihr Türegeschäft, sowohl technisch als auch im Know-how Transfer. Holen auch Sie sich Türenkompetenz ins Haus und bieten Sie Ihren Kunden intelligente Komplettlösungen mit dem Moralt LAMINESSE-Programm. Nutzen Sie die Moralt-Systeme mit Prüfcertifikaten für Ihren persönlichen Türenerfolg.

Kennen Sie schon unsere Moralt LAMINESSE FireSmoke? Das ist die Platte mit System für individuelle Brand- und Rauchschtüren.

Moralt AG
 Obere Tiefenbachstraße 1
 83734 Hausham
 Telefon: +49 8026 92538-0
 Telefax: +49 8026 92538-40
 info@moralt-ag.de

ProfiNet-Händler

LIEFERPROGRAMM

MORALT LAMINESSE KLASSIK STABIL MDF												
Länge x Breite in mm		Dicken in mm										
Gabunähnl. und MDF								38	40	42	44	
1.050 x 2.150								●	●	●	●	
1.250 x 2.500								●	●	●	●	

IF-Verleimung

MORALT LAMINESSE KLASSIK MDF														
Länge x Breite in mm		Dicken in mm												
MDF								16	22	30	38	40	42	44
1.050 x 2.150											●	●	●	●
1.250 x 2.500											●	●	●	●
2.070 x 5.200		●	●	●										

AW-Verleimung

- Platten kurzfristig lieferbar
- Weitere Deckarten, Dicken und Formate auf Anfrage, Verpackungseinheit: 10 Stück pro Paket

Für Holzumfassungszargen können Sie die Moralt Stäbchenplatte mit der Decklage MDF einsetzen. Zulässig sind die Stärken 16, 22 und 30 mm. Nähere Informationen zu diesen Produkten finden Sie auch in unserem Trägerwerkstoffkatalog.

TOLERANZEN

DIN 68705, TEIL 2
6.1 MASSE UND GRENZABWEICHUNGEN
Dicke (geschliffen): + 0,2/- 0,6 mm
Länge und Breite: +/- 5 mm
Rechtwinkligkeit: 2 mm/m
Geradheit der Kanten: 1,5 mm/m
Dickenunterschied innerhalb einer Platte: t/60 (t = Dicke in mm)

TECHNISCHE DATEN

MORALT LAMINESSE KLASSIK 44 mm		
DECKLAGE	Gabunählich-MDF	MDF
DIFFERENZ-KLIMAPRÜFUNGEN		
DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima b*	Prüfklima b*
DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima c**	Prüfklima c**
TOLERANZKLASSEN		
DIN EN 1530 : 2000-6	3	3
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT		
U-Wert (W/m²K) DIN EN ISO 10077-2:2012-06	1,96	1,97
GEWICHT		
ca. Kg/m²	23	25

- * geprüft und gültig für Dicken ab 44 mm
- ** geprüft im Format 1.350 x 2.250 mm und gültig für Dicken ab 44 mm

Klima Prüfcertifikat



Noch Fragen? www.moralt-ag.de

Moralt AG, Obere Tiefenbachstraße 1, 83734 Hausham, Telefon: +49 8026 92538-0, Telefax: +49 8026 92538-40, E-Mail: info@moralt-ag.de

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Produkte der Moralt AG.